

PERIGourdINE GRANULES BOIS VRAC

100% local



Humidité : < 10

Taux de cendre : <0,6%

Longueur : 3,15 à 40 mm

Diamètre : 6mm +/- 1

Taux de fines : <0,5 %

Pouvoir Calorifique : Entre 4,6 et 5 kWh/kg

Température de fusion des cendres : 1200° C

Masse volumique apparente : 600 à 750 kg/m³

Résistance mécanique : 98%

Teneur en Chlorures (Cl) : < 0,02 %

Teneur en Azote (N) : < 0,3 %

Teneur en Souffre (s) : < 0,03%

Additifs : 0 %



MATIERE PREMIERE DURABLE, connexes
haute qualité de l'industrie du bois



ENGAGEMENT QUALITE, de la fabrication à
la livraison, camion munie d'un aspirateur
intégré !



ADAPTE A TOUT TYPE D'APPAREIL,
chauffage automatique, poêles et chaudières



FABRIQUE EN FRANCE, à partir du sciure
provenant de scieries locales

