

GRANULES DU LIMOUSIN

100% local



Sac 100% recyclable
Palette de 72 Sacs - 15Kg -> 1080 KG

Humidité : 8%

Taux de cendre : <0,5%

Longueur : 15<L<35

Diamètre : 6mm +/- 1

Taux de fines : <0,4 %

Pouvoir Calorifique : MIN 4.60 à 5.3 kWh/kg

Température de fusion des cendres : 1280° C

Masse volumique apparente : 650 à 740 kg/m³

Résistance mécanique : 98.5%

Teneur en Chlorures (Cl) : < 0,02 %

Teneur en Azote (N) : < 0,3 %

Teneur en Soufre (s) : < 0,04%

Additifs : < 0 %



MATIERE PREMIERE DURABLE, connexes
haute qualité de l'industrie du bois



ENGAGEMENT QUALITE, de la fabrication à
la livraison.



ADAPTE A TOUT TYPE D'APPAREIL,
chauffage automatique, poêles et chaudières



FABRIQUE EN FRANCE, à partir de sciure
issue de leur scierie

